

Перед тем как наносить раствор на поверхность, чтобы он хорошо закрепился предварительно увлажнить и очистить стену. В применении отделочных работ могут использоваться некоторые виды растворов, которые выбирают в зависимости от того, какие имеются в наличии исходные материалы.

На основе цемента раствор для штукатурки – вырабатывается из основания сухой смеси цемента одной части и песка двух или трех частей с добавлением портландцемента марки 300. Полученную смесь хорошо перемешивают, разбавляют ее водой и доводят до консистенции сметаны или теста.

Из смеси известкового готового теста одной части с частями песка двух или трех частей готовится известковый раствор. Смесь перемешивают и понемногу прибавляют воду, пока из этого не получится готовый тестообразный густой материал.

Чтобы приготовить известково-гипсовый раствор необходимо развести одним литром воды сухого гипса или алебаstra, при этом хорошо размешивая, до получения консистенции, похожей на жидкое тесто. После чего добавляют заранее приготовленный известковый раствор три литра и быстро, но тщательно в течение двух минут размешивают. В течение 3-4 минут схватывается раствор, поэтому применить его необходимо после приготовления. Такой раствор быстрее и прочнее схватывается, чем известковый.