

Поверхность должна быть предварительно очищена от копоти, опалубки, окалины, отслоений, пыли, краски и т.д., а также от восковых и жировых пятен и непрочной штукатурки. На промерзшие основания не допускается нанесение растворов. Необрабатываемые поверхности и окна должны быть защищены. Грунтовку необходимо наносить при шпаклевании оснований из гипса. По известковым основаниям не используются цементные шпаклевки.

С теплой водой комнатной температуры смешивают сухую смесь (в холодное время – разогретой водой) и тщательно размешивают миксером. После смешивания какие-то смеси требуют выдержки, в течение которой растворяются добавки в воде. Смесь перемешивают вновь после выдержки.

Использовать металлический шпатель длиной 30 сантиметров рекомендуется для начального выравнивания шпаклевки, для полного выравнивания применять стальную линейку 80 сантиметров. Избытки шпаклевочного раствора убираются и применяются вновь. Шлифуется каждый высохший слой шпаклевки. После затвердевания предыдущих слоев следует наносить последующие слои.

После применения оборудование и инструмент сразу промывают в теплой воде. Использование инструмента и загрязненных емкостей с раствором сокращает время работы. В канализацию выливать оставшуюся массу не рекомендуется, так как шпаклевки могут замусорить трубы.